

EXLON-ecoシリーズ 耐熱耐寒エラストマーチューブ

柔軟性 + 高耐熱(125℃レベル)
耐寒性も良好◎

推奨使用温度が広範囲！
-40℃～125℃



小スペースでも這いまわし可能！



屈曲は自由自在！

チューブ特性表

項 目		単位	特 性	JIS C 2133準拠
引張試験	引張強さ	Mpa	10.4以上	常温
	伸び	%	100以上	
老化後	引張強さ残率	%	70以上	158℃×168時間
	伸び残率	%	70以上	
耐電圧		-	破壊なし	2500V,1分以上
低温曲げ		-	クラックなし	-50℃×1時間
長さ変化率		%	-10	100℃×2時間

※上記データは代表値であり、保証値ではありません。



株式会社イワセ

<https://www.iwase.co.jp>

E-Mail: info@iwase.co.jp

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間2-2-38

TEL:046-200-6511 FAX:046-200-6512