EXLON-eco シリーズ

EXLON NP-Bホース



特長 可塑剤フリーなので溶出物も少なく汚れが付きにくいホースです。

クリーン

クリーン

溶出物も少なく汚れの付きにくいチューブです。

柔軟性

柔軟性

非常に柔軟性に優れますので、
狭い場所やコーナー等の配管に適しています。

耐ストレスクラッキング

耐ストレスクラッキング

応力により生じる材料の疲労破壊、
亀裂などに対する耐性に優れてます。

EXLON-eco シリーズ

EXLON NP-Bホース

チューブ・材料特性表				
項　目		単　位	特性値	JIS C 2133準拠
引張試験	引張強さ	MPa	7.0以上	常　温
	伸　び	%	300以上	
老 化 後	引張強さ残率	%	4.9MPa	100℃×120時間
	伸び残率	%	210以上	

※ サイズはご相談ください。
※ 上記データは代表値であり、保証値ではありません。
※ 推奨使用温度範囲　-20℃～60℃
(ご使用状況や環境により製品特性が十分に発揮されない場合がございます。ご使用の可否につきましては、お気軽にご相談下さい。)

EXLON NP-Bホース

クリーン

柔軟性

耐ストレスクラッキング